

ЛЕКО ИНТЕРИН



Вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
 - Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.
- Свойства:**
- Екологично чист продукт;
 - Микропорести покрития. Осигурява “дишане” на стените;
 - Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
 - Много добра покривност;
 - Висока износоустойчивост и траен копринен блясък;
 - Лесна за поддържане и почистване;
 - Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
 - Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 съгл. ISO 11998;
 - Притежава отлично сцепление с повърхностите;
 - Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,60 ± 0,05 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125⁰C/2 h: (БДС EN ISO 3251)	min 60 %
pH стойност, не по-малко от: (ISO 1148)	7,0-9,0
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)⁰C, модел RVT, 5 min, 100 rpm: (ISO 2555)	min 7000 mPa.s



Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Финост: (EN 13300)	Фина (<100 µm)
Блясък: (EN 13300)	Матова
Разход: (EN 13300)	Валяк: клас 2 (пълно покриване) - 9.0–10.0 m ² /L за един слой -12-14 m ² /L
Съхнене: (23 ⁰ C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none"> • Сухо на пипане: 15 min; • Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).
Колористика:	<ul style="list-style-type: none"> • Произвежда се в бял цвят. Може да се оцветява в светли тонове чрез машинно тониране.
Опаковка:	Пластмасови опаковки с вместимост: 2,5; 4; 8,5 и 15 L Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение – над 5 ⁰ C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.
Почистване на инструментите:	С вода преди засъхване.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5 ⁰ C. При нанасяне с четка или валяк: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Първи слой</u>: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност; • <u>Втори слой</u>: неразредена или разрежена с max 5 об.% вода. При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

Стари силикатни основи.

Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране с Леко Водоразредим грунд или Леко Нано грунд.

Система за нанасяне:

Основа	Небядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	<ul style="list-style-type: none"> • Леко Водоразредим грунд или Леко Нано грунд. 		Не се грундира	
Междинен слой	Леко Интерин, разреден с 5-10 об.% вода или Deko Professional Грунд-боя		Не се нанася	
Финишен слой	Леко Интерин, разреден с max 5 об.% вода			

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

