

ТЕРМОПЛАСТИК



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Предназначена за пътна маркировка с изключително висока натовареност на движението; За дебело слойно нанасяне - до 3 mm
- Изключителна дълготрайност при интензивен трафик.
- Изключително бързо съхнене.
- Изключително добра адхезия към основата.
- Съдържа светлоотражателни перли.
- Отговаря на EN 1871:2004.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Съдържание на светлоотражателни перли, (BS 6088, клас A) в %	Не по-малко от 20
Светлота на покритието по CIELAB-L* {d/o}	Не по-малко от 90
Коефициент на сцепление - на сухо покритие - на мокро покритие	Не по-малко от 0.75 Не по-малко от 0.30
Температура на размекване, в °C	Не по-ниска от 95
Време за пълно изсъхване, (23±2)°C, при дебелина на филма 2 mm:	5-10 min
Разход:	6.00 kg/m ² при дебелина 3 mm
Опаковка:	Торби, 25 kg.

