



КРАСКА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ *СИТИ ПЛЮС*



Акрилатная краска для асфальтовых и бетонных покрытий

Наружные работы

Предназначение:

- Маркировка дорог и автомагистралей, летных полос, автостоянок, детских и спортивных площадок с асфальтовым и бетонным покрытием. Отвечает специальным требованиям дорожного строительства;
- Маркировка наиболее нагруженных дорожных участков городской и республиканской дорожной сети. Достигает наиболее быстро максимальных эксплуатационных качеств.

Свойства:

- Отвечает EN 1871: 2004 «Материалы для маркировки дорог. Физические характеристики»;
- Быстрое высыхание;
- Отличные эксплуатационные качества, обеспечивающие очень хорошие условия для безопасности движения;
- Высокая устойчивость на изнашивание;
- Хорошая эластичность;
- Высокий коэффициент сцепления;
- Устойчивость на бензин и воду.

Классификация:

Соответствует требованиям болгарского законодательства:

- Сертификат соответствия для продукта «Краска для горизонтальной дорожной разметки белая» с EN 1871:2004 - №010-НСИОССП-347. Оценил: «Булгарконтрола» ЕАД
- Сертификат соответствия для продукта «Краска для горизонтальной дорожной разметки желтая» с EN 1871:2004 - №010-НСИОССП-348. Оценил: «Булгарконтрола» ЕАД

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Внешний вид краски после размешивания:
(визуально)

Гомогенная, жидкая масса



| | |
|--|--|
| Время вытекания, воронка 6 мм, (23±0,5)°C: (EN ISO 2431) | min 90 s |
| Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1) | min 1,65 ± 0,05 kg/L |
| Содержание нелетучих веществ, при (105-110)°C/1h/2g: (EN ISO 3251) | min 77 % |
| Время для полного высыхания, (23±2)°C, при толщине сухой пленки 45 – 60 μm: (EN 29117) | max 20 min |
| Внешний вид покрытия: (визуально) | От полуматового до матового, ровное, без морщин |
| Стирание пленки песком, при толщине сухой пленки 60 μm: (БДС 14120-77) | 0,91 kg/μm (при min 0,08 kg/μm согласно БДС 14120-77) |
| Испытание решеточных нарезов: (EN ISO 2409) | max 2 степень |
| Сопротивление на скольжение: (EN 1436) | 55, класс S 3, SRT единицы |
| Устойчивость на воздействие дистиллированной воды при (20±2)°C: (ISO 2812/1) | min 82 h |
| Оценка степени вздувания, при толщине сухой пленки 400 μm: (ISO 4628-2) | Пузыри 1 (S 1) |
| Щелочная устойчивость при толщине сухой пленки 400 μm: (EN 1871) | Без внешних изменений |
| Коэффициент яркости (β): (EN 1436) | β = 0,868 % класс LF7 – для белого цвета β = 0,745 % класс LF2 – для желтого цвета |
| Расход: | 450-550 g/m ² при толщине сухой пленки около 250 μm. |
| Высыхание: | При эксплуатационной толщине сухого покрытия 220-280 μm, в зависимости от температуры окружающей среды высыхает за 45-50 min |
| Колер: | Производится в 2 основных цветах – белый и желтый. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Упаковка: | Металлические упаковки с весом нетто: 3.5 kg, 25 kg, 30 kg. |
| Хранение: | Температура хранения – до 30 ⁰ С. Сохранять в оригинальных, плотно закрытых упаковках, в закрытых и сухих складских помещениях, без доступа прямого солнечного света и вдалеке от нагревательных приборов! Хранить в места, недоступные для детей! Срок хранения: 12 месяца со дня производства в фабрично закрытой упаковке. |
| Разбавление: | Deko Professional Разбавителем БАТ летний/зимний, в зависимости от способа нанесения, типа маркировочных машин и вида дорожного покрытия: <ul style="list-style-type: none"> - для бетона и старого асфальтового покрытия: до 6-8 % (для упаковки 25 kg – до 2,5 kg Deko Professional Разбавителя БАТ летний/зимний) - для нового асфальтового покрытия: до 4 – 6 % (для упаковки 25 kg – до 1,5 kg Deko Professional Разбавителя БАТ летний/зимний) |
| Подготовка к работе: | Поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли и сильного загрязнения маслами. |
| Средства для нанесения: | Дорожно-маркировочная техника, кисть, валик. |
| Очистка инструментов: | Deko Professional Разбавителем БАТ летний/зимний. |
| Условия для нанесения: | Работать в сухое время при температуре от 5 ⁰ С до 35 ⁰ С. |
| Подходящие основы: | <ul style="list-style-type: none"> • Асфальтовые и бетонные поверхности; • Для других основ, просим проконсультироваться с нами. |
| Неподходящие основы: | <ul style="list-style-type: none"> • Деревянные поверхности; • Черные и цветные металлы. |
| Подготовка основы: | <ul style="list-style-type: none"> • Очистить от грязи и пыли; • Устранить масляные пятна Deko Professional Разбавителем БАТ/Разбавителем АМВ; • Высушить окрашиваемые поверхности. • При необходимости - грунтовать бетонные поверхности с Deko Professional Специализированный грунт для горизонтальной дорожной разметки. |
| Система нанесения: | |

| | |
|----------------------|--|
| Основа | Асфальтовые и бетонные поверхности |
| Финишный слой | Deko professional Краска для горизонтальной дорожной разметки <i>СИТИ ПЛЮС</i> , разбавленная до 4-10 % с Deko Professional Разбавителем БАТ летний/зимний |

Гигиена и безопасная работа: Deko professional Краска для горизонтальной дорожной разметки *СИТИ ПЛЮС* классифицирована как вредный и пожароопасный продукт. При ее использовании необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности и производственной гигиены.
При необходимости – справка в Информационном листе о безопасности

Настоящее техническое описание имеет целью информировать клиентов о качестве нашего продукта. Сведения, содержащиеся в нем, основаны на наши настоящие познания. Призываем наших клиентов перед работой проверить качество продукта или его адаптацию к основе, и сделать пробное нанесение. Наши клиенты должны убедиться, что настоящее техническое описание не было заменено или изменено новой редакцией.

