



### НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Предназначен для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог с исключительно высокой нагрузкой движением;
- Исключительная прочность при интенсивном трафике;
- Исключительно быстро сохнет
- Исключительно хорошая адгезия
- Содержит светоотражающие стеклянные микрошарики
- Отвечает требованиям EN 1871:2004.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Содержание светоотражающих стеклянных микрошариков, (BS 6088, клас А) в %	не меньше 20
Светлостъ покрытия по CIELAB-L* {d/o}	не меньше 90
Коефициент сцепления	
- Сухого покрития	не меньше 0.75
- Мокрого покрития	не меньше 0.30
Температура размягчения, в °С	не ниже 95
Время полного высыхания, (23±2)°С, при толщине пленки 2 мм:	5-10 min
Расход:	6.00 kg/m <sup>2</sup> при толщине 3 мм
Упаковка:	мешки, 25 кг

