

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС – ОРГ – 0163

Строителни решения

Грундове

Интериор

ДЕКО professional® Грунд боя



Продукт на база стирен – акрилатни емулсии, пигменти, пълнители и добавки, създаден за професионално полагане с машина за безвъздушно боядисване. Възможно е и полагане със специален валак. Притежава добра покривност и устойчивост на мокро триене и миене. Използва се за вътрешно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон и др.

Практически свойства

- Осигурява висока адхезия на следващите слоеве;
- Осигурява по-висока степен на защита на повърхността;
- Много добра адхезия към основата;
- Алкална устойчивост на филма;
- Паропропускливост на филма.

Цветове

Бял

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване) визуално	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфилд, (23±0,5)°C, шпиндел 7 с честота 100 min-1, mPa.s, min	4000
Плътност, kg/L	1.50 ± 0.05
Разход при машинно полагане, m ² /kg/ слой	5 - 6,7
Разход при ръчно полагане: m ² /kg/ слой	До 10
Изсъхване на допир (минути) (23°C, 65% H.R.)	30
Пълно изсъхване (часове) (23°C, 65% H.R.)	24

Подходящи основи

Варо-циментови основи

Варови и гипсови шпакловки

Плоскости от гипс-картон и зидарии, силно абсорбиращи стари мазилки, бетон

Гипсова шпакловка

Неподходящи основи

Стари силикатни основи

Каменни повърхности

Дървени повърхности

Метални повърхности

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите мазилки трябва да са изсъхнали (около 28 дни след полагането им). Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Почистете кофата добре, така че да не попаднат онечиствания в кофата.

Боядисвани/обработвани повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Почистете кофата добре, така че да не попаднат онечиствания в кофата. Стари покрития с постни бои се отстраняват напълно с измиване или остъргване. Разрушените зони се ремонтират до здрава основа

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Преди употреба се разбърква добре	Четка	Да
Условия на нанасяне	Нанасяйте с машина за безвъздушно боядисване. Може да се нанася и ръчно с валяк и четка за интериорно боядисване.	Валяк	Да
Разреждане	При необходимост, продукта може да се разрежи до 5 % с вода	Пистолет за безвъздушно боядисване	Да
Начин на работа	<p>Вароциментови мазилки: Новите мазилки трябва да са изсъхнали (около 28 дни след полагането им). Това се отнася и за изкърпените участъци по старите мазилки.</p> <p>Варови и гипсови шпакловки: Почистете от замърсяване и прах, а увредените зони се изкърпват с гипс.</p> <p>Плоскости от гипс-картон и зидарии, силно абсорбиращи стари мазилки, бетон: Почистете от прах и замърсяване.</p> <p>Стари покрития с постни бои: Отстранете напълно с измиване или остъргване. Разрушените зони се ремонтират до здрава основа.</p>		

Почистване
С вода преди засъхване

Разфасовки:
5 kg; 25 kg

Съхранение
Съхранявайте в закрити, сухи и проветриви помещения, защитени от преки атмосферни влияния, при температури между 5 - 30°C. Да се пази от достъп на деца! Съхраняването при температура под 5°C може да предизвика повреждане на продукта

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“