

Подови решения	<b>DEKO floor AS-1</b> <b>Прозрачен импрегнант за бетонни подови покрития</b>	
Инпрегнант/запечатка		
Екстериор/Интериор		
<p>DEKO floor AS-1 е еднокомпонентна, акрилна смола на база водна дисперсия несъдържаща органични летливи съединения.</p> <p>Импрегнант за шлайфани бетонни подови покрития. Продуктът е подходящ за редуциране и отстраняване на прахоотделянето на бетонни подове, циментови замазки и др.</p>		

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДИМСТВА
<ul style="list-style-type: none"> <li>Отлична адхезия с бетонни основи</li> <li>Нисък вискозитет</li> <li>Отлично проникване</li> <li>Лесен за работа чрез безвъздушно пръскане, с четка или валяк</li> <li>Върху пресен или стар бетон</li> <li>Не пожълтява</li> <li>Съхне бързо</li> </ul>
Цветове
бяла течност

Технически характеристики на продукта	
Външен вид (след разбъркване) визуално	бяла течност
Химична основа	Акрилна смола
Химическа устойчивост	Продуктът не е устойчив на пряко химическо въздействие
Разход L/m <sup>2</sup> /слой според плътността на основата	0.10 – 0.25

ПРИЛОЖЕНИЕ, УСЛОВИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ	
Температура на основата	мин. +10°C - макс. +30°C
Температура на околната среда	мин. +10°C - макс. +30°C
Относителна влажност на въздуха	≤ 75%
Точка на оросяване	Основата трябва да бъде най-малко с 3°C над точката на оросяване, за намаляване на риска от матиране на повърхността на пода от конденз.

Време за изчакване при последващо нанасяне на продукта		
Температура на основата	Минимум	Максимум
+10°C	~ 60 min	~ 18 h
+20°C	~ 30 min	~ 14 h
+30°C	~ 20 min	~ 10 h

Заб.: Времената са ориентировъчни и се променят в зависимост от промяната на условията: околна температура и относителната влажност на въздуха

Експлоатация на продукта	
Положеният материал може да се натоварва след:	
Температура	Напълно втвърдяване
+10°C	~ 24 h
+20°C	~ 20 h
+30°C	~ 16 h

Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата

Подходящи основи
Шлайфан, шампован бетон
Циментова замазка и саморазливка
Естествен камък
Тротоарни плочки/ павета

Неподходящи основи
дървени основи
метални повърхности

Подготовка на основата	
<b>Пресен бетон</b>	<b>Стар бетон</b>
Повърхността трябва да бъде свободна от стояща вода и с достатъчна якост за последващо полагане на покрития.	Основата трябва да е суха, здрава и без следи от замърсявания, масла и ронливи частици. Всичкият прах и свободни частици трябва да бъдат напълно отстранени от повърхността преди прилагане на продукта, с помощта на четка и / или прахосмукачка.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Изчакайте първия слой да изсъхне напълно, преди полагането на последващ слой.	Четка	да
Условия на нанасяне	Работи се при температура над 5°C	Безвъздушно пръскане	да
Разреждане	Не се разрежда	Валяк	да
Начин на работа	Разбъркайте в продължение на 2-3 минути с бавнооборотен електрически миксер, докато сместа стане хомогенна		

**Системи за нанасяне**  
1 - 2 слоя в зависимост от основата

Почистване
Почистете с вода непосредствено след употреба.

Разфасовки:
10 kg, 28 kg

Съхранение
Съхранява се на сухо в оригинални, неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +5 до +25°C.

Мерки за безопасност
За информация и съвети за безопасната работа, съхранение и обезвреждане на химически продукти, потребителите трябва да се консултират с последната версия на Информационния лист за безопасност на продукта, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други данни, свързани с безопасността.

Срок на годност
12 месеца от датата на производство

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“