

Архитектурни

Стени и тавани

Интериор

SPIRIT IMPECCABLE WHITE SATIN



Spirit Impeccable White Satin е продукт произведен от фино диспергирани пигменти, пълнители, водна дисперсия кополимер, съдържаща винилацетат и етилен и специални добавки. Употребява се за вътрешно боядисване на помещения с интензивно движение на хора и замърсяване, като: кухни, коридори, антрета, стълбища и др.

Практически свойства

- Отлична покривност;
- Лесно за поддържане и почистване покритие;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ISO 11998.
- Висока белота на покритията;
- Добра разливност и бързо съхнене;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	1800
Плътност, kg/L	1.38 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	1
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	15 - 17 m ² /L
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	6-8 часа (след пълно изсъхване на първия слой)
Пълно изсъхване	след 24 часа

Цветове

Произвежда се в бял цвят.

Подходящи основи

Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии
 Варо-пясъчни основи
 Бетоннови основи
 Гипс-фазерни плочи

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
 Гипсова шпакловка

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Грундирайте с Лекано Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измийте или почистете. При необходимост предварително обработете с препарати против мухъл и плесен.

Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди употреба.
Условия на нанасяне	Работете при температури между 5°C и 30°C.

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка с дълги влакна.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 10-13mm.

Разреждане	С вода: • Първи слой: до 5 – 7 .% с вода; • Втори слой: неразредена или разредена max 5 % с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.
Начин на работа	Нанесете първия слой с четка, валик или безвъздушен пистолет. След 6 до 8 часа (в зависимост от температурата в помещението) може да нанесете втория слой.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Spirit impeccabile white satin	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Spirit impeccabile white satin	I	Spirit impeccabile white satin, задължително върху шлайфана основа	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
1 L; 2,5 L

Съхранение
Съхранявайте в закрити и сухи складови помещения, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи, при температури между 5°C до 25°C. Внимание: Да се пази от замръзване!

Мерки за безопасност
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“