

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

Леко със сребърни йони



Леко със сребърни йони е продукт, произведен на базата на фино диспергирани пигменти, пълнители, водна дисперсия на стирол-акрилатен съполимер и специални добавки. Употребява се за интериорна защита и декорация на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни, жилищни помещения, мокро помещения и др.

Практически свойства

- Подходяща за стени в помещения с интензивен трафик и влажни помещения;
- Микропорести покрития – осигурява “дишане” на стените;
- Висока белота на покритията и добра устойчивост към пожълтяване;
- Отлична покривност при малки дебелини на сухото покритие;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 според ISO 11998;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.

Цветове

Бяла. С възможност за машинно оцветяване в светли тонове.

Подходящи основи

Минерална основа (зидария, цимент и др.), гипс-картон и латексни бои
Варо-пясъчни мазилки, бетонни и гипсови повърхности

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	3000
Плътност, kg/L, min	1,60
Устойчивост на мокро триене, клас	2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	14-16 m ² /L
Изсъхване на допир	15-30 минути
Нанасяне на втори слой	2-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи

Стари силикатни основи
Алкидни и лакови покрития

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.
Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с микрофибърни влакна с дължина 12-16mm.
Разреждане	При необходимост до 5-7% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Лео със сребърни йони, разреждана при необходимост до 5-7% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лео Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Лео със сребърни йони	I	Лео със сребърни йони	I
Финишен слой	Лео със сребърни йони	I	Лео със сребърни йони	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
2.5 L; 4L; 8.5L; 15L.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Допълнителна информация за продукта
Продуктът е произведен с грижа за вашето здраве и околната среда съгласно ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Има издадено разрешително от Министерството на здравеопазването с номер: 1509-3/18.05.2017г.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“